



Interieurvernis Eiglans

TM-nummer: 608
Revisiedatum: 08-04-2015
Versie: 01



Krasvaste blanke satin afwerking

Hydrant Interieurvernis Eiglans is speciaal ontwikkeld voor het blank afwerken van vrijwel elke houtsoort. Door de specifieke samenstelling van de polyurethaan versterkte alkydhars combinatie is een hoge mechanische belastbaarheid gecombineerd met een zeer makkelijke verwerking en een uitstekende vloeijing. Hydrant Interieurvernis Eiglans heeft een mooie egale halfglans uitstraling. Naast een goede krasvastheid is Hydrant Interieurvernis Eiglans ook bestand tegen de meest voorkomende huishoudchemicaliën en alcoholhoudende dranken. Door deze eigenschappen is Hydrant Interieurvernis Eiglans bijzonder geschikt als afwerking op tafels en barbladen maar ook op bijvoorbeeld de houten leuningen van een stoel of een (hard) houten trap.

Voorbehandeling

Reeds geschilderde oppervlakken:

In goede staat:

Reinigen met Hydrant Opticleaner, naspoelen met water en goed laten drogen. Vervolgens machinaal schuren met schuurpapier in de grofte P280-P320. Beschadigingen in de oude laklaag vooraf goed schuren. Zorg er hierbij voor dat de overgangen van de bestaande laklagen naar de kale ondergrond zo goed mogelijk zijn weggeschuurd.

In slechte staat:

Verwijder alle vorige lagen en breng de juiste voorlak aan op het oppervlak.

Kaal hout;

Voorbehandelen met Hydrant Jachtlak.

Op de bijgewerkte beschadigingen - kale delen tenminste 2 voorlaken aanbrengen, tussentijds licht schuren met Scotch Brite of fijn schuurpapier grofte P280-P320. Schuur de voorlaken en de oude geschuurde laklagen nogmaals glad met schuurpapier in de grofte P320-P400. Verwijder het stof met een kleefdoek.

Afwerking

Houten ondergrond eerst goed schuren en stofvrij maken. Een eerste laag (onverdunde) Hydrant Jachtlak aanbrengen. Tussen de eerste en de tweede laag licht

schuren met Scotch Brite Ultra Fine of schuurpapier met een korrelgrote van P320-P400. Als laatste laag een volle, onverdunde laag Hydrant Interieurvernis Eiglans aanbrengen. Voor toepassing buiten 4 tot 5 lagen aanbrengen (*afhankelijk van het verlangde esthetische aspect en de specifieke belasting*).

Let op: Hydrant Interieurvernis Eiglans niet verdunnen.

Verwerking

Hydrant Interieurvernis Eiglans is uitstekend te verwerken met een platte verniskwast of roller. Bij voorkeur een platte kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting. Rollen gaat het beste met een roller met een nylonvacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol.

Kleur en Verpakking

Hydrant Interieurvernis Eiglans is alleen verkrijgbaar in een blanke uitvoering in 250ml en 750ml verpakkingen.

Tips

- Voor gebruik grondig doorroeren.
- Aanbrengen bij droge en goed geventileerde omstandigheden. Voorkom extreem vochtige omstandigheden, boven 85% relatieve vochtigheid. Niet laat op de dag aanbrengen, condens tijdens de nacht kan blindslaan (wit uitslaan) veroorzaken.
- Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. Producttemperatuur dient minimaal 15°C te zijn. Wanneer de luchttemperatuur 3°C warmer is als de ondergrond temperatuur ontstaat de kans op condensvorming. Hierdoor wordt de hechting van de verlaag negatief beïnvloed.
- Volledige hardheid wordt na 7-10 dagen bereikt bij 15°C.
- Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.
- Schilder niet in direct zonlicht.
- Volledige hardheid wordt na 7-10 dagen bereikt bij 15°C.
- Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.
- Schilder niet in direct zonlicht.



HYDRANT

Vernissen

Interieurverniss Eiglans

TM-nummer: 608
Revisiedatum: 08-04-2015
Versie: 01

Productomschrijving:

Krasvaste blanke lak voor houten oppervlakken die onderhevig zijn aan mechanische belasting.

Toepassing:

Op nieuw en reeds behandeld houtwerk, met name voor houten meubelen, vloeren en trappen.

Voornaamste kenmerken:

Goed vloeiend, sneldrogend, goede slijtvastheid, zeer watervast en weerbestendig



EIGENSCHAPPEN

Basis: Urethaan-alkydhars

Kleur: Blank

Dichtheid 20°C: 0,90 kg/dm³

Laagdikte: 30 µm droog

Droogtijd: Bij 20°C en een RV van 65%.

Stofdroog na ca. 1 uur. Kleefvrij na ca. 3 uur

Overschilderbaar: Na 24 uur

Glans: Eiglans

Vastestofgehalte: Ca. 41 vol%

Theor. rendement: 13 m² per liter bij 30 µm droog

Houdbaarheid: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

VERWERKING

Verwerkingstemp.: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%

Reinigingsverd.: Hydrant Synthetische Verdunning

ALGEMENE INFORMATIE

Hydrant is een product van NElf LAKFABRIEKEN BV. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NElf LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,
www.nelf.nl, info@nelf.nl

VERWERKINGSMETHODEN

Kwast/roller

Verdunning: Niet verdunnen

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

VOORZORGSMAATREGELEN

Huidbescherming: Draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming: Draag indien nodig een bril

OPLOSMIDDELRIJK.

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIE T AAN ARBO