

## Mr.Boat epoxyhars


Mr.Boat epoxyhars (component A) is een bisfenol-A-type epoxyhars gemodificeerd door bisfenol-F-type epoxyhars en vervolgens verdund met reactief verdunningsmiddel C12 ~ C14 alifatische glycidylester met lage viscositeit voor eenvoudigere verwerking.



## Chemische samenstelling:

Diglycidylether van Bisphenol-A + Bisphenol-F type epoxyhars + C12 ~ C14 Alifatische glycidylester

<b>Staat</b>	<b>- Vloeistof</b>
<b>Soortelijk gewicht (gr/L)</b>	<b>- 1120</b>
<b>Viscositeit (cps/25°C)</b>	<b>- 700~1100</b>
<b>Kleur (Gardner)</b>	<b>- &lt;2</b>



## Opslag:

Minstens 24 maanden houdbaar mits koel en donker bewaard

## Voorzorgsmaatregelen:

Product kan huid- en oogirritatie veroorzaken, draag hiervoor beschermende kleding. In geval van huidcontact onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij de ogen gedurende 15 minuten met veel water spoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen. Lees voor gebruik de handleiding en het veiligheidsinformatieblad.

## Mr.Boat epoxyharder

Mr.Boat epoxyharder (Component B) is een gemodificeerd nonylfenolvrij cycloalifatisch amine-uithardingsmiddel.



<b>Staat</b>	- Vloeistof
<b>Soortelijk gewicht (gr/L)</b>	- 1020
<b>Viscositeit (cps/25°C)</b>	- 150 ~ 450
<b>Kleur (Gardner)</b>	- <1

## Systemenkenmerken:

Het systeem vertoont een goede chemische en mechanische weerstand. De harder(Mr.Boat epoxyharder) wordt gebruikt in combinatie met vloeibare epoxyhars (Mr.Boat epoxyhars) in de formulering van het tweecomponentensysteem.

- Geltijd bij 20 graden is circa 45 minuten

## Applicaties:

- Coaten
- Plamuren
- Structurele lijmen
- Gieten (tot circa 5mm)

## Opslag:

Minstens 24 maanden houdbaar mits koel en donker bewaard

## Voorzorgsmaatregelen:

Product kan huid- en oogirritatie veroorzaken, draag hiervoor beschermende kleding. In geval van huidcontact onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij de ogen gedurende 15 minuten met veel water spoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen. Lees voor gebruik de handleiding en het veiligheidsinformatieblad.